

# Dachpfostenverkleidung in Chrom

**Beitrag von „dschlei“ vom 2. Januar 2009 um 17:54**

Da es jetzt wieder einmal winter ist, muss auf jeden Fall darauf hingewiesen werden, dass fuer den guten Anbau der Teile das Fahrzeug und auch die Teile eine Temperatur von mindestens 15° C haben sollten. geringere Temperaturen stellen die entsprechende Haftung des Klebers nicht sicher!

Da der Kleber ein pressure Sensitive Adhesive ist, ist es auch wichtig, einen recht hohen Anpressdruck fuer die ersten paar Minuten auf die Teile auszuueben, um die chemische Reaction im Kleber zu starten (Ausschluss von Sauerstoff).