

# Wie bringe ich das Kamei Facelift am besten an?

Beitrag von „dschlei“ vom 28. Januar 2009 um 21:07

[Zitat von CeRex](#)

ok, danke schon mal.

Zu ergaenzen waere noch, dass viele Pressure Sensitive Adhesives zu fehlerhadten chemischen Raktionen (und dadurch zu vermindeter Haftung) fuehren, wenn die Lufttemperaur un die Temperatur des Klebers sowie des zu behandelnden Substarts (Gegenstand) kaelter als 15° C sind.