

Lackierung der unteren Stoßstangen und Seitenschweller ?

Beitrag von „panos9221“ vom 20. Februar 2010 um 23:06

Polypropylen schleifen und lackieren wird nichts, man wird immer die Schleifspuren sehen. Zuviel Füller ist auch nicht gut. Dann haben wir das Problem mit der Lackhaftung. Ohne flämmen wird es kein vernünftiges Ergebnis geben. Aftermarket adhesion promoter sind mir keine guten bekannt, aber ich kenne auch nicht alle.

Entweder Lackierte kaufen oder Neue mit Primer.