

# Chrom Panels Sammelbestellung

**Beitrag von „dschlei“ vom 2. Juni 2006 um 18:00**

Ich bin leider zur Zeit in einer unserer Fabriken, und kann daher unsere Laborleute nicht wegen dem Spueeli ansprechen. Aber der Kleber ist ein Pressure Sensitiv Adhesiv (druckempfindlicher Kleber), der durch Entzug von Sauerstoff und Druck aktiviert wird. Daher sitzt das Zeug auch so schnell fest. Entgegen der Meinung des Fahrzeugbeschrifters ist aber doch einen gewisse Zeit notwendig, um das Cross Linking (Vernetzen) des Klebers zu beenden. Das geht schneller bei hoeheren Temperaturen, bei kuehlem Wetter kann es fast 8 Stunden dauern, bis dass der Kleber seine Endhaerte erreicht hat. Da aber die Teile im Verhaeltniss zum Kleber ziemlich klein und leicht sind.braucht man sich um die Vernetzungszeit eigentlich keine Sorgen machen (halt nur etwa 8 Stunden warten, ehe man in eine Waschanlage geht),

Ansosnten wuensche ich noch "Happy Klebing"